Systèmes de mise en peinture sur …

ACIER GALVANISE / ZINGUE / SHOOPAGE

Dommage mineur
- Dégraisser avec le DX330 (réf. D837) ou le DX310 (réf. D845).
- Ponçage à sec des zones affectées avec l'abrasif P80.
- Appliquer le mastic Galvaplast 77 (A656
- Poncer à sec P80-P180-P240.

Pas de dommage
Dégraisser avec le DX330 (réf. D837) ou le DX310 (réf. D845), avec un tampon abrasif.

Primaire réactif
F393

Pour un système garnissant :
Apprêt 2K PU
F392 / F3976

Apprêt époxy
F4900 / F4901
F391 / F399

Apprêt 2K PU
pour châssis
F333

Primaire réactif

F393

Primaire réactif

F393

- Apprêt 2K PU
F392 / F3976

Delfleet UHS– Teintes opaques Liants F3111 / 3 / 4