Systèmes de mise en peinture sur …

ALUMINIUM ET ALLIAGES D'ALU

Dommage mineur
- Dégraisser avec le DX330 (réf. D837) ou le DX310 (réf. D845).
- Poncer soigneusement à la machine avec des disques de ponçage P180 –P220 ou à la main avec du papier abrasif P280-P320.
- Dégraissage au DX330 ou DX310.
- Appliquer le mastic Galvaplast 77 (A656).
- Poncer à sec P180-P240.

Pas de dommage
Dégraisser avec le DX330 (réf. D837) ou le DX310 (réf. D845), avec un tampon abrasif.

Recouvrement dans les 4 heures ou dérochage

Primaire réactif F393

Pour un système garnissant Apprêt 2K PU F392 / F3976

Apprêt époxy F4900 / F4901 F391 / F399

Primaire réactif F393

Primaire réactif F393

Pour un système garnissant :
- Apprêt 2K PU gris/blanc F392 / F3976

Delfleet UHS– Teintes opaques Liants F3111 / 3 / 4