Systèmes de mise en peinture sur …

ANCIENNES PEINTURES MONOCOMPOSANTES

Dommage mineur
- Nettoyer les salissures avec le Nettoyant bas COV D8401 ou le dégraissant DX330 (réf. D837).
- Ponçage à sec des zones affectées avec l'abrasif P80-P180.
- Appliquer le mastic Galvaplast 77 (A656),.
- Poncer à sec avec l'abrasif P80-P180-P240.
- Dégraissage.

Pas de dommage
- Nettoyer les salissures avec le Nettoyant bas COV D8401 ou le dégraissant DX330 (réf. D837).
- Ponçage P280-P320 (à l'eau).
- Essuyer le support.

Apprêt synthétique
F394/5/6

Delfleet UHS– Teintes opaques Liants F3111 / 3 / 4