Systèmes de mise en peinture sur …

FINITIONS INDUSTRIELLES / ANCIENNES PEINTURES 2K

Dommage mineur
- Dégraisser avec du DX330 (réf. D837) ou DX310 (réf. D845). Ponçage à sec des zones affectées au P80-P180.
- Appliquer le mastic Galvaplast 77 (réf. A656).
- Poncer à sec avec l'abrasif P80-P180-P240.

Pas de dommage (1)
- Dégraisser avec du DX330 (réf. D837) ou DX310 (réf. D845).
- Ponçage machine avec disques P240-P320.

Pas de dommage (2)
Dégraisser avec du DX330 (réf. D837) ou DX310 (réf. D845).

Apprêt époxy
F4900 / F4901
F391 / F399

Apprêt 2K PU
gris/blanc
F392 / F3976

Apprêt 2K PU
pour châssis
F333

Primaire
réactif
F393

Apprêt
synthétique
F394/5/6-F337/8

Sealer
F398

Delfleet UHS– Teintes opaques Liants F3111 / 3 / 4